



<b>Prüfbericht - Nr.:</b> T1101101214 <i>Test Report No.:</i>		<b>Seite 1 von 2</b> <i>Page 1 of 2</i>	
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>		Enzoy Industrial Co., Ltd. No. 29, Ta Der Rd., Hsin Hua, Tainan 712, Taiwan, R.O.C	
<b>Gegenstand der Prüfung:</b> <i>Test Item:</i>		1 foam, black	
<b>Bezeichnung:</b> <i>Identification:</i>		Rubber Sponge	
<b>Anlieferungszustand:</b> <i>Delivery condition:</i>		<b>Eingangsdatum:</b> <i>Date of Receipt:</i>	10.01.2011
<b>Prüfört:</b> <i>Testing location:</i>		Laboratories of TUV Rheinland Greater China	
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>		Testing according to customers specification for the following parameters: Organotin compounds	
<b>Prüfergebnis:</b> <i>Test result:</i>		The test results are the measurements, stated in the test report.	
<b>geprüft: tested by:</b>		<b>kontrolliert: checked by:</b>	
			
25.01.2011	Sunny Hu /Senior Specialist	25.01.2011	Jane Wei /Engineer
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name/Stellung</b> <i>Name/Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>
			<b>Name/Stellung</b> <i>Name/Position</i>
			<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>
<b>Sonstiges/ Other Aspects:</b>			
Test period: 10.01.2011 – 19.01.2011 This test report repeats test report no. T1101101206.			
<b>Abkürzungen:</b>		<b>Abbreviations:</b>	
ok / P = entspricht Prüfgrundlage		ok / P = passed	
fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage		fail / F = failed	
n.a. / N = nicht anwendbar		n.a. / N = not applicable	
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</p> <p><i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i></p>			

Test Report No. : T1101101214 25.01.2011  
 Customer : Enzoy Industrial Co., Ltd.  
 Test Method : Organotin compounds - following DIN EN ISO 17353; determination by GC/MS

Sample Material Lab.-No.		LoD	Rubber Sponge foam / black TCL110110-12
<b>organotin compounds</b>	--	--	<b>Result</b>
Monobutyltin (MBT)	mg/kg	0.05	n.d.
Dibutyltin (DBT)	mg/kg	0.05	n.d.
Tributyltin (TBT)	mg/kg	0.0075	n.d.
Tetrabutyltin (TeBT)	mg/kg	0.05	n.d.
Monooctyltin (MOT)	mg/kg	0.05	n.d.
Diocetyltn (DOT)	mg/kg	0.05	n.d.
Tricyclohexyltin (TCyT)	mg/kg	0.05	n.d.
Triphenyltin (TPhT)	mg/kg	0.05	n.d.

**Abbreviations:**

n.d. – not detected

LoD – Limit of Detection

**Test sample**


--- End of Test-Report ---

